

## FICHA TÉCNICA

**NOMBRE COMERCIAL:** Grava 4-8 mm


**DESCRIPCIÓN:** Grava silícea redondeada.

### ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

ARENA TIPO	Arena >1 mm II		
MUESTRA (g)	100		
TAMIZ (mm)	% RETENIDO	HÁBITO %	% PASA
12,5	0,1	0-1	99,9
10	2	0-5	97,9
8	42	35-45	55,9
6,3	39	35-45	16,9
5	11	5-15	5,9
4	5,9	2-12	0,0
3,2	0	0-1	0,0
1			0,0
0,5			0,0
0,25			0,0
0,125			0,0
B			0,0

Talla Efectiva (Te): 3,60

Coefficiente de Uniformidad (Cu): 1,36



### ANÁLISIS FISCOQUÍMICO

ELEMENTO	%
METALES PESADOS	Exento
P.P.C.	0.57
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.48
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.09
CaO	0.53
MgO	0.11
Na <sub>2</sub> O	0.03
K <sub>2</sub> O	0.04
TiO <sub>2</sub>	0.06
SiO <sub>2</sub>	> 94.00

**DUREZA:** 7 (en la escala de Mosh).

**DENSIDAD REAL:** 2,49 g/cm<sup>3</sup>

**DENSIDAD APARENTE:** 1,50 g/cm<sup>3</sup>

#### FORMATOS:

Granel, Big-Bag y envasada s/25 kg

#### OBSERVACIONES:

Principales aplicaciones, lechos filtrantes multicapa.  
Material libre de finos y de impurezas.

Octubre de 2016

Sales del Centro S.L

Tel-969321848

Fax-969320066

C/ Bachiller Sanson Carrasco - Parcelas 8 y 10  
Apdo- 210 Tarancón 16400 (Cuenca)

Email- [info@salesdelcentro.es](mailto:info@salesdelcentro.es)  
[www.salesdelcentro.es](http://www.salesdelcentro.es)