

FICHA TÉCNICA

FILM ESTIRABLE AUTOM. 23 MY 50 DE ANCHO K388A POWER

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	METODO	UND. MEDIDA	VALORES
ESPESOR	-----	MICRON	23
DENSIDAD	ASTM D-1505	gr/cc	0,916 – 0,919
REST. AL IMPACTO	ASTM D-1709	gr	170
CARGA ELÁSTICA	MD ↓↓ ASTM D-882 B	N/mm ²	10
	TD ⇔	N/mm ²	9
CARGA DE ROTURA	MD ↓↓ ASTM D-882 B	M Pa	45
	TD ⇔	M Pa	30
ELONGACION A LA ROTURA	MD ↓↓ ASTM D-882 B	%	570
	TD ⇔	%	820
REST. AL DESGARRE	MD ↓↓ ASTM D-1922	N/mm	80
	TD ⇔	N/mm	220
PRE-ESTIRO GARANTIZADO	Int. Embamadrid	%	200
PRE-ESTIRO MÁXIMO	Int. Embamadrid	%	250
ADHERENCIA	Int. Embamadrid	g	130

DPTO. DE CALIDAD.

Sales del Centro
 Pol. Ind. Tarancón Sur
 C/ Bachiller Sansón Carrasco
 Parcelas 8 y 10
 16400 Tarancón (Cuenca)
 Centralita: 969 321 848