



Sales del Centro

ANALISIS QUIMICO ARENA DE FUNDICION BASE

REF. FUNDICION 0,1 – 0,5 Y DEMAS

 <p>UNIVERSIDADE DE VIGO</p> <hr/> <p>C.A.C.T.I.</p>	<p style="text-align: center;">INFORME ANALÍTICO</p> <p style="text-align: center;">Laboratorio Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible</p> <p style="text-align: center;">Tfnos.: 986 812238-986 813885 Fax: 986 812135</p>	<p style="text-align: right;">Informe Nº 12-1612</p> <p style="text-align: right;">HOJA 2 de 2</p> <p style="text-align: right;">FECHA: 13/06/2012</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINA C/V.SECA

Parámetro	Unidades	Media		Incertidumbre
Al ₂ O ₃	%	0,3873	±	0,1018
CaO	%	0,0057	±	0,0018
Fe ₂ O ₃	%	0,0445	±	0,0048
K ₂ O	%	0,5369	±	0,0175
MgO	%	0,0037	±	0,0017
MnO	%	0,0010	±	0,0003
Na ₂ O	%	0,0404	±	0,0025
P ₂ O ₅	%	0,0100	±	0,0003
TiO ₂	%	0,0637	±	0,0059
SiO ₂	%	98,75	±	0,042

Perdida al fuego: 0.148

Observaciones: Todos los valores se han calculado sobre **peso seco**

Analistas:

Dña. Rosa Lomba

Dña. Sandra Gil